

COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT

MUR INTÉRIEUR



7 kg

15 kg

25 kg

- Prête à l'emploi
- Pour la pose de plaquettes de parement (base plâtre, ciment, terre cuite) ou grès étiré
- Rendement : environ 5 à 8 m² par seau de 25 kg
- Format des modules jusqu'à 40 x 40 cm

MUR INTÉRIEUR

DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



TEMPS OUVERT



AJUSTABLE PENDANT



SUPPORTS ADMIS

- béton
- enduit de ciment
- plâtre
- plaque de plâtre cartonné
- béton cellulaire

Ces supports doivent être propres, plans, non fissurés, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer **BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT** avec une spatule adaptée en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le parement dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DES PLAQUETTES DE PAREMENT

Poser le parement en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec **BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT**.

L'ajustement des parements est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de la colle sur le revêtement.

Pour les revêtements de format supérieur à 400 cm², procéder par double collage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du parement).

Travailler soigneusement afin de ne pas souiller le parement avec la colle durant la pose (risque de tachage).

Les éventuelles remontées de colle dans les joints ne seront éliminées qu'après séchage. Jointoyer 24 heures minimum après la pose du revêtement.

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du parement, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Le rendement est d'environ 5 à 8 m² par seau de 25 kg.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C.

Eviter les courants d'air durant la pose (raccourcissement du temps ouvert). Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C.

Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm d'épaisseur.

BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.

CRAINT LE GEL.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
490257	012007BDP	7	36	252
490258	012015BDP	15	44 (1 palette)	660
490259	012025BDP	25	24 (1 palette)	600



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).