



MORTIER COLLE SPÉCIAL PAREMENT EXTÉRIEUR

MUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Prêt à gâcher
- Pour la pose de plaquettes de parement base ciment ou terre cuite, grès étiré
- Rendement : environ 3 à 5 m² par seau de 15 kg
- Format des modules jusqu'à 40 x 40 cm

15 kg

Gris

MUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DESTINATIONS	OUTILS	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	TAUX DE GÂCHAGE	DURÉE DE VIE DU MÉLANGE	TEMPS OUVERT	AJUSTABLE PENDANT

Supports admis	Mur intérieur	Mur extérieur
Paroi béton	x	x
Enduit de ciment	x	x
Plaque de plâtre cartonné	x	
Béton cellulaire	x	
Plâtre, carreau de plâtre, de brique (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)	x	
Panneau de polystyrène extrudé revêtu (type WEDI, LUX ELEMENTS...)	x	

IMPORTANT :
POUR LA POSE DE PLAQUETTES DE PAREMENT EN PLÂTRE, UTILISER BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT (Intérieur uniquement).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, non fissurés, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant 4 à 4,5 litres d'eau propre, verser un seau de 15 kg de BUILDFIX MORTIER COLLE SPÉCIAL PAREMENT EXTÉRIEUR en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. Le mélange obtenu est utilisable pendant environ 3 heures. Attention : un excès d'eau de gâchage peut entraîner le glissement des plaquettes.

APPLICATION DU MORTIER COLLE

Appliquer BUILDFIX MORTIER COLLE SPÉCIAL PAREMENT EXTÉRIEUR avec une spatule adaptée en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le parement dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DES PLAQUETTES DE PAREMENT

Poser le parement en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec BUILDFIX MORTIER COLLE SPÉCIAL PAREMENT EXTÉRIEUR.

L'ajustement des parements est possible dans un délai de 40 minutes maximum. Vérifier régulièrement le transfert de la colle sur le revêtement. Pour les revêtements de format supérieur à 400 cm² en intérieur et 100 cm² en extérieur, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du parement).

Travailler soigneusement afin de ne pas souiller le parement avec la colle durant la pose (risque de tâchage).

Les éventuelles remontées de colle dans les joints ne seront éliminées qu'après séchage. Jointoyer 24 heures minimum après la pose du parement avec BUILDFIX JOINT SPÉCIAL PAREMENT.

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief de la brique de parement, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Le rendement est d'environ 3 à 5 m² par seau de 15 kg.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Eviter les courants d'air durant la pose (raccourcissement du temps ouvert).

Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

BUILDFIX MORTIER COLLE SPÉCIAL PAREMENT EXTÉRIEUR encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
490264	006115BDP	15 - Gris	44 (1 palette)	660



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contient du ciment