

3 kg

BLANC

7 kg

BLANC

15 kg

BLANC

25 kg

BLANC

5 à 8 m²
25 kg

COLLE EN PÂTE SPÉCIALE SALLE DE BAINS

- Prête à l'emploi
- Sur supports neufs : murs et plans de travail
- Carrelages de tous types : faïence, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pâte de verre et grès cérame
- Pièces humides : salles de bains, douches, cuisines
- Carreaux jusqu'à 40 x 40 cm

MUR INTÉRIEUR & PLAN DE TRAVAIL



Supports admis ⁽¹⁾	Dimensions max. du revêtement	Mur intérieur (locaux classés EB+ au plus)
Enduits de ciment	25 x 30	x
Plaques de plâtre cartoné	25 x 30	x
Carreaux de plâtre - Enduits de plâtre	25 x 30	x
Béton	33 x 33	x
Béton cellulaire	33 x 33	x
Anciens carrelages, peintures, parfaitement adhérents et résistants	33 x 33 ⁽²⁾ faïence uniquement	x
Panneaux de bois hydrofugés (CTB-H, CTB-X) (plans de travail de cuisines et salles de bains)	20 x 20	x
BUILDFIX KIT ÉTANCHÉITÉ	40 x 40	x

⁽¹⁾ Les supports doivent être propres, plans, solides, non fissurés et secs.

- Agés de plus de 2 mois pour les parois bétons

- Agés de plus de 3 semaines pour les murs (enduit ciment)

Les anciens carrelages doivent être nettoyés et dégraissés, les peintures poncées.

⁽²⁾ A l'exclusion des carreaux de faible porosité (< 3%). Exemple : grès cérame.

APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer BUILDFIX SPÉCIALE SALLE DE BAINS avec une spatule adaptée en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DU CARRELAGE

Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et ainsi obtenir un contact parfait avec BUILDFIX SPÉCIALE SALLE DE BAINS. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide.

Jointoyer 24 heures minimum après à la pose du carrelage.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C.

Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSEILS DE POSE

La température d'application est comprise entre + 5 °C et + 30 °C.

L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.

BUILDFIX SPÉCIALE SALLE DE BAINS encore frais se nettoie à l'eau.

CONSUMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

EXEMPLE

	Spatule T 5 (5 mm x 5 mm)	Spatule C 6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format de carrelage inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage (format de carrelage supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré dans à compter de la date portée sur l'emballage.

CRAINT LE GEL.

Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique.

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).