



25 kg

5 à 8 m²
25 kg

COLLE EN PÂTE SPÉCIALE SOL ET MUR

- Prête à l'emploi
- Sur tous supports neufs et rénovation : sols, murs et plans de travail
- Carrelages de tous types : faïence, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pâte de verre
- Pièces humides : salles de bain, douches, cuisines
- Carreaux jusqu'à 40 x 40 cm
- Hautes performances

SOL* ET MUR INTÉRIEUR & PLAN DE TRAVAIL



SUPPORTS ADMIS

Sols intérieurs (*locaux classés P2 et E2 au plus)		Murs intérieurs (locaux classés EB* au plus)	
Supports ⁽¹⁾	Taille maximum du carreau (cm x cm)	Supports ⁽¹⁾	Taille maximum du carreau (cm x cm)
Dallages béton	33 x 33 ⁽²⁾	Enduits de ciment	25 x 30
Chapes flottantes	20 x 20	Plaques de plâtre cartonnée	25 x 30
		Carreaux de plâtre Enduits de plâtre	25 x 30
		Béton	33 x 33 ⁽²⁾
		Béton cellulaire	33 x 33 ⁽²⁾
		Anciens carrelages, peintures, parfaitement adhérents et résistants	33 x 33 ⁽²⁾ faïence uniquement
		Panneaux de bois hydrofu- gés (CTB-H, CTB-X) (plans de travail de cuisines et salles de bains)	20 x 20 ⁽²⁾
		BUILDFIX KIT ÉTANCHÉITÉ	40 x 40 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Les supports doivent être propres, plans, secs, sains, non fissurés et solides.
- Agés de plus d'1 mois pour les sols
- Agés de plus de 2 mois pour les bétons
- Agés de plus de 3 semaines pour les murs (enduit ciment)
Les anciens carrelages doivent être nettoyés et dégraissés, les peintures poncées.
⁽²⁾ A l'exclusion des carreaux de faible porosité (< 3%). Exemple : grès cérame

APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer BUILDFIX SPÉCIALE SOL ET MUR avec une spatule adaptée en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DU CARRELAGE

Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et ainsi obtenir un contact parfait avec BUILDFIX SPÉCIALE SOL ET MUR. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau).

Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum après la pose du carrelage (48 heures minimum en sol). Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSEILS DE POSE

La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C. L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm. BUILDFIX SPÉCIALE SOL ET MUR encore frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

EXEMPLE

	Spatule T 5 (5 mm x 5 mm)	Spatule C 6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format de carrelage inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage (format de carrelage supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

NB : consommation sol > consommation mur (format du carreau et peigne utilisés).

STOCKAGE

24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. **CRAINT LE GEL.**

Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

CRAINT LE GEL.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).